ENAC
ENSAYOS
Nº 72/ LE 187

GAIKER

GAIKER
13 JUN 2012
Irteera - Salida
Nº: 1259/58

INFORME DE ENSAYO

Nº ASUNTO/INFORME: P-08-8836/2

CLIENTE: **SANCHEZ SANDOVAL**

DIRECCIÓN: c/Josep Pla, s/n (Hostal Nou)
25680 VALLFONOGA DE BALAGUER (LLEIDA)

MATERIAL ENSAYADO:	PRODUCTO IGNIFUGANTE APLICADO SOBRE REVESTIMIENTO DE PAREDES Y TECHOS DE TIPO TABLERO CONTRACHAPADO

FECHA DE RECEPCIÓN: 07.04.12

FECHA DE REALIZACIÓN: 22.04.12 al 23.05.12

Nº TOTAL DE HOJAS

19

(INCLUIDA LA PRESENTE)

Los resultados del ensayo sólo se refieren al material sometido a ensayo.

Este informe no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de GAIKER ®, excepto cuando lo sea de forma íntegra.

Iratxe Zuazola
Coordinadora de Laboratorio

Zamudio, a 10 de Junio de 2012

GAIKER Centro Tecnológico • Parque Tecnológico Edificio 202 • 48170 Zamudio (Bizkaia) • España
Tel. 94 600 22 66 • Fax. 94 600 22 34 • E-mail: info@gaiker.es • http://www.gaiker.es

RESULTADOS

Los resultados obtenidos son los siguientes:

REF. MATERIAL	CLASIFICACIÓN s/n
IGNIMAD LA-33	UNE EN 13501-1:2002 (*), (**) , (***) y (****)

Comportamiento al fuego		Producción de humos			Gotas en Llamas	
B	**-**	**s**	**2**	**,**	**d**	**0**

NOTA: Clasificación válida cuando el material se ensaya en las siguientes condiciones (VER FOTOGRAFÍAS DEL ANEXO):

(*) Para el producto ignifugante aplicado sobre tablero asegurando una retención de 60 l/m^3

(**) Simulada junta vertical estándar a la distancia de 200 mm de la esquina conformada y horizontal a 500 mm de la base de la probeta. Las juntas presentan una anchura de 8 mm.

(***) Las placas van atornilladas sobre marco de madera fabricados a partir de listones de pino tratado con ignifugante y soportado sobre placa de material no combustible.

(****) El marco genera una cámara de aire de 30 mm entre la madera maciza ignifugada y la placa de material no combustible.

GAIKER
ik4 research alliance